



Vloerenbedrijf  
Van Rijbroek BV Uden

# ANHYDRIET RAPID®

**DE NIEUWE NORM VOOR  
SNEL BEKLEEDBARE  
DEKVLOEREN!**

- + Af te werken na 7 - 12 dagen
- + Bekleedbaar bij een restvocht van 1.7% (CM)

Geschikt voor o.a:	keramische vloertegels, tapijt, linoleum, PVC, parket, laminaat
Af te werken na	7 - 12 dagen. afh. van vloerdikte & bouw klimatologische omstandigheden
Af te werken bij	Restvocht: $\leq 1,3$ CM-% voor houten- of parketafwerkingen $\leq 1,7$ CM-% voor alle overige typen vloerafwerkingen gemeten volgens DIN 18560 1:2015
Deelbelastbaar	Na ca 1,5 dag
Beloopbaar	Na ca 10 uur
Vloerverwarming	Opstookprotocol na bereiken van het restvocht percentage (1,7% CM)
Geforceerd drogen	Niet toegestaan
Druksterkte (N/mm <sup>2</sup> )	Cw20, Cw25, Cw30
Buigtreksterke (N/mm <sup>2</sup> )	Fw4, Fw5, Fw6
Bindmiddel	Calciumsulfaat
pH-waarde	$\geq 7$
Brandklasse	A1
Ondergronden*	- Direct op draagvloer, op tussenlaag, zwevend - Niet geschikt op magnesia- en (giet)asfaltvloeren - Bij opstijgend vocht is een geschikte afdichting aan te bevelen volgens DIN 18195
Laagdikte	> 70 mm dienen apart te worden beoordeeld

\*) Stelt eisen aan het vochtpercentage van de draagvloer

## OVER ONS

Vloerenbedrijf Van Rijbroek is toonaangevend sinds 1976. Wij bieden al 40 jaar totaaloplossingen voor afwerkvloeren en zijn gespecialiseerd in gietvloeren en akoestische isolatie.

Afwerkvloeren moeten gewoon goed zijn. Dat klinkt heel simpel, maar dat is wat ons betreft waar het om gaat, of het nu gaat over 50 of 50.000 m<sup>2</sup>.

## CONTACT

Vliegeniersstraat 18, 5405 BH Uden

T 0413 - 26 50 55

E info@rijbroekvloeren.nl

W rijbroekvloeren.nl

In samenwerking met:

